

VipOil №158

Опис і застосування:

Мастила VipOil №158 застосовуються для змащування підшипників кочення автотракторного обладнання, карданних голчастих шарнірів нерівних кутових швидкостей, підшипників хрестовин карданних з'єднань, вузлів тертя склоочисників легкових і вантажних автомобілів. Змащення №158 відрізняється підвищеними протизносними характеристиками та рекомендовано застосування у вузлах тертя навантаженнями невеликими швидкостями тертя, таких як шарніри рівних швидкостей передньопривідних повно привідних автомобілів, а також кулькових дворядних підшипниках, які використовуються ступичними автомобілями. Температурний діапазон застосування від -30°C до 110°C.

Відповідає вимогам:

- NLGI 2

Типові фізичні та хімічні характеристики:

VipOil №158		
Температура скапування, °C	ГОСТ 6793	203
Пенетрація при 25°C, x 10 ⁻¹ мм	ГОСТ 5346 метод В	275
Межа міцності при 20°C, Па	ГОСТ 7143	191
Колоїдна стабільність, %	ГОСТ 7142-54	10,25